

HONEXT

Informació tècnica del material

2020

TAULER MITJÀ

400kg/m³ de densitat

Gruix	10 mm
Dimensions	Max. 1220 x 2440 mm
Conductivitat tèrmica	$\lambda = 0.08 \text{ W/mK}$
Resistència a la flexió	8 Mpa
Tracció Interna	0.2 Mpa
Inflament en aigua 24h	10%
Expansió/reacció a la variació de la humitat del 30%	0%
Contingut d'humitat a 20°C i 65% RH	7%
Reacció al foc	Class C
Emissions de formaldehid	E0

700kg/m³ de densitat

Gruix	10 mm
Dimensions	Max. 1220 x 2440 mm
Conductivitat tèrmica	$\lambda = 0.03 \text{ W/mK}$
Resistència a la flexió	15 Mpa
Tracció Interna	0.33 Mpa
Inflament en aigua 24h	7%
Expansió/reacció a la variació de la humitat del 30%	0%
Contingut d'humitat a 20°C i 65% RH	7%
Reacció al foc	Class C
Emissions de formaldehid	E0