

HONEXT

# Información técnica del material

2020

# TABLERO MEDIO

## 400kg/m<sup>3</sup> de densidad

Espesor	10 mm
Dimensiones	Max. 1220 x 2440 mm
Conductividad térmica	$\lambda = 0.08 \text{ W/mK}$
Resistencia a la flexión	8 Mpa
Tracción Interna	0.2 Mpa
Hinchamiento en agua 24h	10%
Expansión/reacción a la variación de humedad 30%	0%
Contenido de humedad a 20°C y 65%RH	7%
Reacción al fuego	Class C
Emisiones de formaldehído	E0

## 700kg/m<sup>3</sup> de densidad

Espesor	10 mm
Dimensiones	Max. 1220 x 2440 mm
Conductividad térmica	$\lambda = 0.3 \text{ W/mK}$
Resistencia a la flexión	15 Mpa
Tracción Interna	0.33 Mpa
Hinchamiento en agua 24h	7%
Expansión/reacción a la variación de humedad 30%	0%
Contenido de humedad a 20°C y 65%RH	7%
Reacción al fuego	Class C
Emisiones de formaldehído	E0