

PROPIETATS	TEST DE REFERÈNCIA	UNITATS	12mm
Densitat*	EN 323	kg/m ³	600
Tracció interna	EN 319	N/mm ²	0,3
Resistència a la flexió*	EN 310	N/mm ²	14
Mòdul d'elasticitat*	EN 310	N/mm ²	3200
Inflament en aigua 24 h	EN 317	%	10
Estabilitat dimensional (llarg / ample)	EN 318	%	0
Estabilitat dimensional (gruix)	EN 318	%	4
Humitat	EN 322	%	7
Contingut en formaldehid	EN ISO 12460-5	mg/100 g	-
Reacció a el foc	EN 13501-1	Euroclase	C-s1,d0
Coefficient d'absorció acústica (α) (250 a 500 Hz)*	UNE EN 13986:2006+A1:2015	α	0,2
Coefficient d'absorció acústica (α) (1000 a 2000 Hz)*	UNE EN 13986:2006+A1:2015	α	0,3
Resistència arrencada cargol	UNE-EN 320:2011	N/mm	35

(*) Aproximació

Nota: S'adquireix el Marcat CE i el ETA al Q2 2021